BOLETIM TÉCNICO

TEXTURA ACRÍLICA

Descrição: Textura Acrílica Primecor é de uso em ambientes internos e externos. É um produto de fácil aplicação que possui um acabamento de efeito texturizado, resistente a intempéries além de possuir uma excelente hidrorrepelencia.

Indicação de uso: Recomendado para ambientes internos e externos, possibilita também disfarçar imperfeições na superfície além da possibilidade de vários desenhos decorativos somados à criatividade e equipamentos de aplicação.

Propriedades Físico-Químicas

Cor: Conforme catálogo de cores
Sólidos / Peso: 67 – 75%
Peso Específico: 1,78 – 1,82 g/cm³
VOC (compostos orgânicos voláteis): 15g/l
Ponto de Fulgor: >100°C
PH: 8,5 – 9,5

Informações Técnicas

Classificação: Revestimento. Classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 Tipo 4.6.2.

Composição: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados, carboxilados e bactericidas.

Informações Toxicológicas: Consultar a FISPQ

Prazo de validade (Embalagem fechada e sem uso): 24 meses

Embalagem: Caixa 25kg / Balde 25Kg

Diluição: Pronta pra uso, se necessário diluir com até 5% de água potável.

Aplicação: Rolos especiais para textura.

Demãos: 1 demão.

Tempo de Secagem: Ao toque: 4 horas. Final: 72 horas. Cura total: Após 96 horas.

ATENÇÃO: Não aplicar com temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C e não aplicar com umidade relativa do ar inferior a 20% e superior a 80%

Rendimento: Caixa 25 kg: Rendimento acabado: Minimo 14 m²;
(O rendimento pode variar de acordo com a superfície aplicada).

Preparação da Superfície

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

SUPERFÍCIE	COMO PREPARAR
Parede nova: com reboco, argamassa,concreto ou cimento e sem pintura	Espere a secagem e cura do reboco (30 dias) e use Selador Acrílico Primecor.
Reboco ou cimento fraco. Paredes descascando, pintadas com cal ou calcinadas ou soltando partículas e areia	Remova as partes soltas e aplique em seguida uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA antes da massa.
Paredes de gesso ou de fibrocimento (absorvem muito produto)	Use Fundo Preparador antes da massa.
Imperfeições profundas - com profundidademaior que 3 mm	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (30 diasno mínimo) antes de aplicar a Massa Corrida.
Paredes com mancha de gordura ou de graxa	Lave com água e detergente, enxague e espere secar.
Parede mofada	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1),deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.

Observações

Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e/ou com umidade acima de 90%. Nos dias frios ou muito úmidos, a secagem e cura da massa podem demorar um pouco mais, pois as condições climaticas desfavráveis podem prejudicar o desempenho do produto.

Precauções

Enquanto estiver aplicando o produto mantenha a embalagem fechada para conservar o restante. Se o produto entrar em contato com sua pele ou olhos, lave com bastante água. Se usar lentes de contato, retire-as, se for possível, e continue a enxaguar. Em caso de irritação ou erupção cutânea ou ocular, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, névoas,vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo anorma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município. Para maiores informações consulte a **Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).**

Outras Informações

Emergências médicas (24 h): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergências em acidentes de transporte** (24 h): 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durantetodo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/16".

UNIMAX INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
ENDEREÇO: AV. JOÃO RODOLFO DE OLIVEIRA, S/N QUADRA 09
PARQUE INDUSTRIAL APARECIDA MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIÂNIA - GO
CNPJ: 43.010.112/0001-36
QUÍMICA RESPONÁVEL: CAMILA SOUZA LIANDRO CRQ: 122002194 XII / REGIÃO